

BAUTECH MANTA LÍQUIDA

O PRODUTO

É um produto formulado com o que há de melhor no mundo em emulsão acrílica pura, com alto poder de alongamento.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Lajes
- Calhas
- Áreas frias
- Telhados
- Áreas residenciais, comerciais e industriais

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Após a secagem, forma uma membrana flexível, elástica, impermeável, contínua e de alta performance.
- Total resistência a passagem de água.
- Resistente a pressões positivas.
- Pode ficar exposto a chuva e sol
- Só pode ser aplicado sobre substrato cimentício



EMBALAGENS	4 e 12kg
RENDIMENTO	1kg/m ²
CORES	Branco, verde, cinza concreto e Vermelho
DEMÃOS NECESSÁRIAS	3 (três demãos)
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	3 horas
LIBERAÇÃO APÓS ÚLTIMA DEMÃO	3 horas
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- A superfície a ser impermeabilizada deverá ser de cimento e estar devidamente limpa, isenta de pó, graxa ou óleo.
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, como asfalto e piche.
- Para a limpeza do substrato, recomenda-se a utilização de detergente neutro e água em abundância. Após a lavagem, aguarde dois dias e só então aplique o BAUTECH MANTA LÍQUIDA.
- Aguarde o mesmo período de dois dias em caso de chuva. Sugere-se também a utilização de uma lona plástica sobre o substrato como forma de proteção.
- Para aplicação em lajes novas é necessário aguardar o prazo mínimo de 15 dias de cura.
- A superfície deve estar completamente regular, firme e sem partículas soltas. E, caso haja ralos, é importante realizar caimentos de, no mínimo, 1% de desnível.
- Fissuras, trincas devem ser tratadas previamente com o BAUTECH FITA TRINCA, assim como todas as arestas e cantos vivos devem ser arredondados (meia-cana).

PREPARO DO PRODUTO

- Para aplicação do produto recomenda-se que a primeira demão seja diluída em 10% de água limpa, para segunda e terceira demão não a necessidade de diluição.

APLICAÇÃO

- Aplique o BAUTECH MANTA LÍQUIDA com o auxílio de um pincel, trincha ou rolo de textura.
- O intervalo entre as demãos é de 3 horas.
- Em caso de assentamento cerâmico sobre o BAUTECH MANTA LÍQUIDA, recomenda-se a utilização de argamassa ACIII. .
- A liberação da área para contato com água de chuva é de 24 horas.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplique sobre substrato úmido
- Não aplique sobre betume (asfalto)
- Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas, temperatura inferior a 10C° ou superior a 35C°
- Não possui resistência química e mecânica