

BAUTECH TRANSPARENTE

O PRODUTO

Impermeabilizante que revitaliza, confere brilho e possui ação antipichação

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Sacadas
- Lajes revestidas
- Estacionamentos
- Pisos de pedra, cerâmica, ardósia, concreto e madeira
- Garagens de condomínio, com vazamento entre pavimentos
- Tanques de decantação
- Reservatórios de efluentes
- Locais onde se faz necessária uma barreira para líquidos associados à resistência química.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante de poliuretano alifático bicomponente
- Alta resistência à pressões positivas
- Resistente à ataques químicos
- Facilita a limpeza
- Suporta tráfego de pedestres e veículos
- Resiste contra ataques de fungos e bactérias



EMBALAGEM	3,5kg (kit A + B)
RENDIMENTO	10m ²
COR	Incolor
DEMÃOS NECESSÁRIAS	Duas
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	De 8 à 12 horas
DUREZA SHORE A	95
SÓLIDOS	Mínimo de 95%
ADESÃO	25 – 35 PLI
TENSÃO	500 PSI
ALONGAMENTO	50% (95% de recuperação)
TIXOTROPIA	Negativo
TEMPERATURA DE TRABALHO	Entre 15°C e 35°C
CURA FINAL	7 (sete) dias
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- A limpeza do substrato é primordial para a eficiência do produto. Portanto o local deve estar totalmente seco, íntegro, sólido e livre de qualquer substância que possa atrapalhar a adesão (como cera ou resina).
- Utilize um produto limpa-pedra ou detergente neutro na limpeza e aguarde 48 horas para iniciar a aplicação.
- Imperfeições, trincas e fissuras devem ser eliminadas previamente com o BAUTECH EP INJEÇÃO.
- Em caso de substrato cimentício rugoso ou com brita exposta, regularize-o com BAUTECH IMPER-PÓ e aguarde 9 dias de cura.
- Em aplicação sobre pisos cerâmicos, deixe a superfície e o rejuntamento completamente planos. Repare as falhas ou refaça o rejunte, se necessário.

PREPARO DO PRODUTO

- Retire os dois componentes da caixa e agite-os separadamente.
- Adicione o conteúdo do recipiente "B" à lata do recipiente "A".
- Misture por quatro minutos com o auxílio de uma espátula, até que a solução esteja homogênea.
- **OBS: Após mistura, o produto pode ficar lacrado dentro da lata por um período de até 24 horas, após este período perde sua eficácia, não sendo mais possível o uso.**

APLICAÇÃO

- *Inicie a aplicação pelos rodapés, cantos e recortes, com o auxílio de um pincel ou trincha.*
- *Aplique o BAUTECH TRANSPARENTE no restante da área com o auxílio de um rolo de pintura de lã de pelo curto ou veludo, ou rolo de espuma com tela (resistente à solventes).*
- *O tempo de aplicação é de 40 à 50 minutos.*
- *Aplique o mínimo de duas demãos, com intervalos de 8 à 12 horas.*
- *Para piscinas, recomenda-se a aplicar três demãos.*
- *A segunda demão deve ser aplicada em até 24 horas depois da primeira. Após esse período, o produto ganha resistência e é necessário lixar toda a área para abrir porosidades e prosseguir com a aplicação.*
- *Não é recomendada a aplicação parcial do substrato. Revista a área completamente.*
- *A liberação para tráfego de pedestres acontece 24 horas depois da segunda demão. Para tráfego de veículos ou contato com água, aguarde 48 horas.*
- *Em caso de chuva antes da aplicação, aguarde 48 horas de estiagem antes de prosseguir.*

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Não aplique sobre base alquídica*
- *Não aplique sobre betume (asfalto)*
- *Não misture quantidades diferentes da pré-dosada*
- *Não adicione água ou solvente*