

BAUTECH TINTA COAT

O PRODUTO

É uma tinta mineral concentrada à base de polímeros de E.V.A, grupos silanos, fibras, cimentos e agregados selecionados. Forma uma camada protetora contra intempéries e bloqueia passagem de água de percolação

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Túneis e demais estruturas que necessitem de uma cobertura hidrofugação, ou seja, repelente a água.
- Instalações industriais com fechamento em concreto ou bloco de cimento com alta porosidade.
- Restaurações históricas e artísticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lavável
- Fácil de aplicar
- Forma uma camada protetora contra intempéries
- Bloqueia a passagem de água por percolação
- Não destaca da base e não forma bolhas
- Permite que a umidade interna saia na forma de vapor, mantendo assim a superfície íntegra.



EMBALAGEM	3,6kg
RENDIMENTO	15 a 20m ² por embalagem em 2 demãos
CORES	Vide catálogo
DEMÃOS NECESSÁRIAS	2 a 3 demãos
TEMPO DE MANUSEIO	40 minutos
FATOR ÁGUA	3,6 litros de água por embalagem
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- A superfície a ser impermeabilizada deverá ser de cimento e estar devidamente limpa, isenta de pó, graxa ou óleo.
- Trincas e fissuras devem ser tratadas previamente.
- O substrato deve estar saturada com água, porém não encharcada.
- Caso o substrato esteja com uma pintura acrílica, recomenda-se remover a pintura antiga, antes de aplicar o BAUTECH TINTA COAT.

PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente limpo, com capacidade de receber os 3,6 Kg do produto e os 3,6 litros de água, adicione primeiro a água e aos poucos o produto, após a adição total do produto misturar por 5 minutos com o auxílio de um misturador mecânico ou manualmente, até que todos os grumos sejam sanados.
- Para pontencializá-la recomendamos a adição do BAUTECH RECRISTAL, 250ml para cada embalagem do produto.

APLICAÇÃO

- Aplicar com trincha ou rolo de pintura, em 2 ou 3 demãos, dependendo da absorção do substrato;
- Aplicar a demão seguinte após 3 horas da aplicação da anterior e em um período menor que 48 horas, caso contrário se faz necessário lixar a demão anterior;
- O tempo de aplicação do BAUTECH COAT depois de misturado com água é de 40 minutos. Não adicione mais água do que indicado na embalagem;
- Não é recomendado o preparo de porções menores que um pacote.
- **Para aplicações em pisos de garagens em contato com o solo, o processo deve ser seguido conforme abaixo:**
- 1ºPasso: A aplicação do RECRISTAL deve ser realizada como primer. (150 a 200ml /m²).
- 2ºPasso: A aplicação do sistema COAT+RECRISTAL+ÁGUA deve ser aplicado em 3 demãos, seu rendimento será de 10m².
- 3ºPasso: A aplicação do RECRISTAL deve ser realizada novamente, agora como selador. (100 a 150ml /m²)

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplicar em uma base com temperaturas inferiores a 10 °C ou maior que 38°C;
- Preparar apenas a quantidade a ser aplicada, após 40 minutos ocorre a reação de hidratação, não devendo ser reutilizado.