

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINAS

Impermeabilize piscinas, espelhos d'água, caixas d'água e reservatórios com altas pressões hidrostáticas positivas e negativas.



MATERIAIS PARA APLICAÇÃO



Bandeja Plástica



Pincel



Trincha

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

Antes da aplicação é necessário efetuar o preparo do substrato, segue alguns cuidados necessários:

Regularização: após a concretagem ou a construção em alvenaria da piscina, efetuar uma camada de regularização deixando o local pronto para receber o revestimento cerâmico, corrigindo falhas como furos e imperfeições.

Tratamento das tubulações: tratar todas as interfaces tubulação/camada de regularização com o BAUTECH FITA TRINCA.

Arestas: aplicar em todas as arestas o BAUTECH FITATRINCA, como reforço de impermeabilização.

CONSUMO DO PRODUTO

Rendimento: Após preparo, cada balde de 12 Kg de BAUTECH PISCINA, rende 5 m², aplicado em 3 demãos, conforme recomendado.

APLICAÇÃO

1ª demão: Após preparo, aplicar o BAUTECH PISCINA utilizando trincha em apenas um sentido, por exemplo, apenas na vertical. Após aplicação aguardar de 4 horas para secagem.

2ª demão: após secagem da 1ª demão aplicar a segunda demão em sentido cruzado à demão anterior, por exemplo, primeira demão aplicada na vertical, segunda demão aplicada na horizontal.

Após aplicação aguardar de 4 horas para secagem.

3ª demão: após secagem da 2ª demão aplicar a última demão, repetir aplicação mudando o sentido da demão.

Liberação: após a aplicação o tempo de liberação do BAUTECH PISCINA é de 7 dias.

Teste de estanqueidade: após 7 dias de cura,



fazer o teste de estanqueidade verificando a eficácia do procedimento

COBERTURA

Revestimento cerâmico: o revestimento cerâmico pode ser aplicado diretamente

sobre o BAUTECH PISCINA, eliminando a necessidade de uma nova camada de proteção, para isso basta utilizar argamassa colante do tipo ACIII para pisos e argamassa pastilha para assentamento de revestimento de pastilha.

PRODUTOS UTILIZADOS



BAUTECH ACABA TRINCA



BAUTECH PISCINA